

Beskrivelse af overfladebehandlingen på vore typehuse samt vejledning vedrørende reparation og vedligeholdelse.

UDVENDIGT.

- Udhæng: dyppeimprægneret.
vedligeholdelse:
Afrensning for snavs med stiv børste.
1 à 2 gange (efterbehov) pinotex, farveløs(Sadolins)
eller tilsvarende produkt.
- Mahogni: dyppeimprægneret og lakeret med Sadolins Top-Coat.
vedligeholdelse:
afvaskning med salmiakvand (1=10).
slibning med slibepapir, kornstørrelse 180-220.
Afstøvning:
Påstrykning af pinotex Top-Coat, 980-8021(Sadolin)
eller tilsvarende produkt.
- Rem: Behandlet med pigmenteret træbeskyttelse (olivengrøn).
Vedligeholdelse:
afvaskning for snavs med stiv børste.
1 x pinotex farveløs, (Sadolin) eller tilsvarende
produkt.
Såfremt der er sket en afblegning af nuancen, kan det
anbefales at påføre 1 x pinotex, pokkenholt(Sadolin).

INDVENDIGT.

- Lofter: Syrehærdende grundfarve + mat alkydmaling.
vedligeholdelse:
afvaskning med salmiakvand (1:10).
1 x Colomatt alkyd loftmaling (Sadolin) eller tilsva-
rende produkt.
- Paneler: Syrehærdende grundfarve + mat alkydmaling.
vedligeholdelse:
afvaskning med salmiakvand (1:10).
1 x Colomatt alkyd vægmaling (Sadolin) eller tilsva-
rende produkt.
- Mahogni: Karmpartier, skabslåger "døre", behandlet på fabrik
med syrehærdende matlak.
Den daglige rengøring foretages med vaskeskind, op-
vredet i koldt vand.
Såfremt overfladen er særlig fedtet eller snavsset, af-
renses først med mineralsk terpentin eller benzin. Der-
efter påføres Sadolins An-Teak Olie med efterfølgende
kraftig aftørring.

(Fortsat)

Mindre ridser og skrammer kan fjernes ved slibning med fint slibepapir, kornstørrelse 280-320. Slibningen udføres i træstrukturens længderetning. Derefter matte-res med tørt ståluld nr. 00. Påføring af Sadolins An-Teak Olie og kraftig aftørring.

Det må frarådes at anvende linolie, parafinolie eller vaseline.

Ved evt. senere oplakering anvendes følgende fremgangs-måde:

1. Afrensning af overfladen med mineralsk terpen-tin eller benzin.
2. Slibning med fint slibepapir, kornstørrelse 240-280.
3. Lakering med Holdex silkemat naturtræslak til-sat ca. 10% mineralsk terpentin.

Malede skabe samt toplemme:

Behandlet på fabrik med syrehærdende grundfarve og ema-ille.

Den daglige rengøring foretages med en blød børste og en svag sæbeopløsning. Efterfølgende aftørring med klud eller vaskeskind.

Ved en evt. senere opmaling anbefales følgende frem-gangsmåde: Overfladen renses omhyggeligt for fedtstof og snavs med salmiakvand (1:10) eller en lunken svag sodaopløsning.

Efter grundig aftørring med rent vand matslibes over-fladen med fint slibepapir, kornstørrelse 240-280, for at sikre en god vedhæftning for efterfølgende maling. Derefter stryges med syntetisk maling, silkemat (Sado-lins Tempo) eller blank (Sadolins Sadolux Emaille). Disse malingtyper lagerføres i stort nuanceudvalg.

Trægulve: Rengøring og afvaskning med eddikevand. Udsatte (ned-slidte) steder plettes. Derefter stryges med blitsa. (Junckers).

Stengulve: Rengøring med sæbevand (alm. brun sæbe). Ved gentagne afvaskninger fremhæves gulvenes naturlige farve.

Naturtræslofter:

Pudsning med slibepapir nr. 120-150.

1 à 2 gange Fixo, mat interiørlak (Sadolin) eller til-svarende produkt.